



SOLTIS 86						
S86/001	32	59	9	30	0,21	0,38
S86/002	28	57	15	26	0,90	0,39
S86/003	12	10	78	11	0,12	0,53
S86/004	16	7	77	16	0,14	0,54
S86/005	22	42	36	22	0,17	0,43
S86/006	14	29	57	14	0,12	0,47
S86/011 Low E	18	58	24	17	0,13	0,38
S86/012 Low E	15	60	25	15	0,11	0,37
SOLTIS 92						
S92/211	20	70	10	19	0,14	0,34
S92/212	19	64	17	16	0,13	0,36
S92/213	2	12	86	3	0,06	0,52
S92/214	8	46	46	8	0,08	0,41
S92/215	3	35	62	3	0,05	0,45
S92/216	5	8	87	5	0,08	0,53
S92/241 Low E	4	70	26	4	0,04	0,34
S92/242 Low E	5	69	26	4	0,04	0,34
SOLTIS 99						
S99/441	13	48	39	12	-	0,41
S99/442	9	44	47	8	-	0,42
S99/443	3	36	61	2	-	0,44
S99/461 Low E	6	69	25	6	-	0,34
S99/462 Low E	3	71	26	2	-	0,34

La **émissivité** è la proprietà della superficie di un materiale di riflettere e di emettere il calore (scala da 0 a 1) - The **emissivity** is the ratio of radiation (heat) emitted by a particular material to radiation emitted from a black body at the same temperature (scale from 0 to 1) - La **emisividad** es la propiedad de una superficie de un material a reflexionar y a transmitir el calor (escala de 0 a 1) - L'**émissivité** est la propriété de la surface d'un matériau de réfléchir et d'émettre la chaleur (échelle de 0 à 1) - Der **Emissionsgrad** ist die Eigenschaft von der Oberfläche eines Materials, zu reflektieren und die Wärme abstrahlen (Skala von 0 bis 1) - De **emissiviteit** en de eigenschappen van het oppervlak van een materiaal om na te denken over en te stralen warmte (schaal van 0 tot 1) - Эмиссионная способность – это характеристика поверхности материала отражать и выпускать тепло (шкала от 0 до 1)



Matériau	Émissivité
Aluminium	0,15
Béton	0,90
Verre normal	0,84
Soltis®	0,90
Soltis®86 LowE	0,45
Soltis®92 LowE	0,35
Soltis®99 LowE	0,35

Emissivité 0 = pas d'échange avec son environnement
Emissivité 1 = il remet ce qu'il reçoit



La funzione LowE è ottenuta con l'applicazione calibrata sul tessuto di uno strato di alluminio allo scopo di agire come una barriera termica permanente. La membrana LowE, sotto l'effetto dell'irraggiamento solare, non trasmette il calore verso l'interno. Il trattamento LowE rafforza e mantiene gli effetti dell'aria condizionata all'interno.

The Low-E factor is calculated by the calibration of the fabric with a layer of Aluminium behind the fabric, which acts as a Permanent Thermal Barrier. The Membrane Low-E when subject to solar radiation does not transmit heat to the interior. The Treatment Low-E improves and maintains the effects of the air conditioning in the room.

La función LowE es obtenida con la aplicación calibrada en el tejido de una capa de aluminio con el fin de actuar como una barrera térmica permanente. La membrana LowE, bajo el efecto da radiación solar no transmitirá el calor hacia el interior. El tratamiento LowE refuerza y mantiene los efectos del aire acondicionado dentro.

A função Lowe se obtém aplicando o calibrado no tecido com uma camada de alumínio a fim de atuar como barreira térmica. A membrana Lowe, sob o efeito da radiação solar não transmite calor para o interior. O tratamento Lowe reforça e mantém os efeitos do ar condicionado no interior.


La function LowE est obtenue par l'application calibrée d'un traitement aluminisé sur la toile afin d'agir comme une barrière thermique renforcée. Sous l'effet du rayonnement solaire, la membrane traitée LowE ne remet pas

de chaleur vers l'intérieur. Le traitement LowE renforce la puissance effective de la climatisation en maintenant à l'intérieur l'air conditionné.

Die Funktion LowE ergibt sich durch die Anwendung auf dem Gewebe mit einer Schicht aus Aluminium, um als thermische Barriere dauerhaft zu wirken. Die Membranen LowE bewirken, daß unter dem Einfluss der Sonnenstrahlung keine Wärme in den Innenraum übertragen werden. Die Behandlung LowE stärkt und behält den Effekt der Klimaanlage innen.

De functie LowE wordt verkregen door toepassing op de stof van een laagje gekalibreerd aluminium om te fungeren als een permanente thermische barrière. Het membraan LowE verzendt geen warmte naar de binnenkant onder invloed van de zonnestraling. De behandeling LowE versterkt en behoudt de effecten van de airconditioning in het lokaal.

Функции LowE, полученные с применением калибровка на структуру слоев из алюминия с тем чтобы действовать в качестве теплоизолирующих постоянным. Мембранные LowE, под воздействием солнечного излучения не передавать тепла в интерьер. Лечение LowE укрепляет и сохраняет за собой последствия для кондиционирования воздуха внутри.



TESSUTI FILTRANTI
E OSCURANTI

FILTERING AND
DARKENING FABRICS

TEJIDO FILTRANTE
Y ESCURECEDOR

TECIDO FILTRANTE
E ESCURECEDOR

TISSUS FILTRANTS
ET OBSCURANTS

LICHTDURCHLÄSSIG- UND
VERDUNKELUNGSGEWEBE

FILTRENDE EN
VERDUISTERENDE STOFFEN


ФИЛЬТРУЮЩИЕ И
ЗАТЕМНЯЮЩИЕ ТКАНИ

www.mottura.com

SOLTIS F.R.



TECHNICAL
FABRICS



tecnologia e creatività


SOLTIS F.R.

Soltis 86 F.R.	Soltis 92 F.R.	Soltis 99 F.R.	Soltis B92 Blackout F.R.
CLASSE 1 (I) M1 (F) B1 (D)	BS (GB) FR (USA)	CLASSE 1 (I) M1 (F) B1 (D) FR (USA)	CLASSE 1 (I) B1 (D)
380 g/m² (EN ISO 2286-2)	420 g/m² (EN ISO 2286-2)	290 g/m² (EN ISO 2286-2)	650 g/m²
0,43 mm	0,45 mm	0,32 mm	0,60 mm
-	-	-	0%
-	-	-	72% 12%
-	-	-	28% 88%
-	-	-	0%
-	-	-	0,33 0,52
-	-	-	100%
230 daN/5 cm (EN ISO 1421)	310 daN/5 cm (EN ISO 1421)	160 daN/5 cm (EN ISO 1421)	330 daN/5 cm (EN ISO 1421)
160 daN/5 cm (EN ISO 1421)	210 daN/5 cm (EN ISO 1421)	170 daN/5 cm (EN ISO 1421)	220 daN/5 cm (EN ISO 1421)
45 daN (DIN 53.363)	40 daN (DIN 53.363)	11 daN (DIN 53.363)	45 daN (DIN 53.363)
20 daN (DIN 53.363)	20 daN (DIN 53.363)	13 daN (DIN 53.363)	25 daN (DIN 53.363)
SALDABILE A CALDO HEAT SEALABLE A SOLDAR EN CALIENTE SOLDÁVEL A QUENTE	SOUDBLE À CHAUD WARM SCHWEISSBAR A SOLDAR EN CALIENTE ГОРЯЧАЯ СКЛЕЙКА	SALDABILE A CALDO HEAT SEALABLE A SOLDAR EN CALIENTE SOLDÁVEL A QUENTE	SOUDBLE À CHAUD WARM SCHWEISSBAR A SOLDAR EN CALIENTE ГОРЯЧАЯ СКЛЕЙКА
PULITURA CON SPUGNA LEGGERMENTE UMIDA - CLEANING BY MEANS OF A SLIGHTLY DAMP SPONGE-CLOTH LIMPEZA COM ESPONJA LIGERAMENTE HUMIDA - LIMPA-SE COM ESPONJA LIGERAMENTE HUMIDA NETTOYAGE AVEC ÉPONGE LÉGÈREMENT MOULÉE - REINIGUNG MIT EINEM FEUCHTEN SCHWAMM REINIGEN MET LICHT BEVOCHTIGDE SPONS - ЧИСТКА СЛЕТКА ВЛАЖНОЙ ПЕНОЙ			
COLORI CHIARI LIGHT COLORS COLORES CLAROS COULEURS CLAIRES HELLE FARBEN LICHTE KLEUREN СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА	...% ...%	COLORI SCURI DARK COLORS COLORES OSCUROS COULEURS FONCÉES DUNKLE FARBEN DONKERE KLEUREN ТЕМНЫЕ ЦВЕТА	



Z 536/26 edit. 06/12

SOLTIS 86 F.R.




SOLTIS 92 F.R.

177 cm ↔



SOLTIS 99 F.R.



SOLTIS B92 BLACKOUT F.R.

170 cm ↔

